

Alchem 6375



Alchem pozostáva z čistých, predimpregnovaných priadzí PTFE. Vďaka veľmi úzkemu výpletu je upchávka len málo stlačiteľná. Alchem sa vyznačuje malou mierou usadania a veľmi veľkou tvarovou stabilitou.

Použitie: armatúry, zvlákňovacie čerpadlá, plunžerové čerpadlá, sušičky. Hranice použitia: plunžerové čerpadlá: tlak: 50 MPa (komorová montáž); teplota: -200 až 280°C; rýchlosť: 2 m/s; armatúry: tlak: 25 MPa; teplota: -200 až 280°C; hodnota pH [kyslosť]: 0 až 14.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	17	58,8	1	24 - 107749
3,2	1/8	17	58,8	1	24 - 120321
4	-	30	33,3	1	24 - 107750
4,8	3/16	48	20,8	1	24 - 117568
5	-	48	20,8	1	24 - 107751
6	-	68	14,7	1	24 - 107752
6,4	1/4	77	13	1	24 - 115712
7,9	5/16	122	8,2	2	24 - 117569
8	-	122	8,2	2	24 - 107753
9,5	3/8	172	5,8	2	24 - 117570
10	-	190	5,3	2	24 - 107754
12	-	260	3,8	3	24 - 107755
12,7	1/2	290	3,4	3	24 - 107756
14	-	350	2,8	3	24 - 116248
14,3	9/16	350	2,8	3	24 - 129306
15	-	405	2,5	3	24 - 116340
15,9	5/8	460	2,2	3	24 - 120007
16	-	460	2,5	3	24 - 107757
18	-	580	1,7	3	24 - 117869
19	-	650	1,5	3	24 - 192581
19,1	3/4	650	1,5	3	24 - 120008
20	-	720	1,4	5	24 - 115579
22	-	870	1,1	5	24 - 115580
22,2	7/8	870	1,1	5	24 - 134919
25	-	1125	0,9	10	24 - 121883
25,4	1	1125	0,9	10	24 - 141899