



### Arolan II 6215

Arolan II pozostáva z aramidovej priadze veľmi odolnej proti abrazívnemu opotrebovaniu. Vzhľadom na vysokú odolnosť proti abrazívnemu opotrebovaniu, ako aj na široké spektrum použitia v rôznych tepelných a chemických podmienkach sa Arolan II používa univerzálne v určitých odvetviach priemyslu ako všestranné upchávkové tesnenie.

Použitie: obežné čerpadlá, rafinérie, mlyny, armatúry. Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 2,5 MPa; teplota: -50 až 280°C; rýchlosť: 26 m/s; armatúry: tlak: 10 MPa; teplota: -50 až 280°C; hodnota pH [kyslosť]: 1 až 13.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	13	76,9	1	24 - 195260
3,2	1/8	13	76,9	1	24 - 188487
4	-	22	45,5	1	24 - 181505
4,8	3/16	35	28,6	1	24 - 188492
5	-	35	28,6	1	24 - 181506
6	-	50	20	1	24 - 172093
6,4	1/4	56	17,9	1	24 - 180316
7,9	5/16	90	11,1	2	24 - 175048
8	-	90	11,1	2	24 - 175041
9,5	3/8	126	7,9	2	24 - 175049
10	-	140	7,1	2	24 - 177176
12	-	200	5	3	24 - 175522
12,7	1/2	225	4,4	2	24 - 175051
14	-	255	3,9	3	24 - 170381
14,3	9/16	255	3,9	3	24 - 175052
15	-	290	3,4	3	24 - 175638
15,9	5/8	330	3	3	24 - 180327
16	-	330	3	3	24 - 181718
18	-	420	2,4	3	24 - 180328
19	-	435	2,3	3	24 - 178406
19,1	3/4	435	2,3	3	24 - 175053
20	-	480	2,1	5	24 - 174987
22	-	580	1,7	5	24 - 188238
22,2	7/8	580	1,7	5	24 - 193003
25	-	750	1,3	10	24 - 181719
25,4	1	750	1,3	10	24 - 183106