



Carbosteam 6550

Veľmi flexibilné uhlíkové priadze sú východiskovým materiálom týchto upchávok pre vysoké teploty na utesňovanie armatúr. Carbosteam má výbornú chemickú odolnosť ako aj odolnosť proti vysokým teplotám. Tesniaca upchávka má vynikajúcu komorovú a stieraciu charakteristiku.

Použitie: armatúry. Hranice použitia: tlak: 30 MPa; teplota: -30 až 400°C (väčšina médií a vzduch), -30 až 550°C (para).

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	8	125	1	24 - 199354
4	-	14	71,4	1	24 - 196161
4,8	3/16	22	45,5	1	24 - 199356
5	-	22	45,5	1	24 - 191670
6	-	32	31,3	1	24 - 196568
6,4	1/4	36	27,8	1	24 - 199357
7,9	5/16	57	17,5	2	24 - 199359
8	-	57	17,5	2	24 - 191671
9,5	3/8	81	12,3	2	24 - 199361
10	-	90	11,1	2	24 - 191672
12	-	130	7,7	3	24 - 190391
12,7	1/2	145	6,9	3	24 - 199363
14	-	175	5,7	3	24 - 197176
14,3	9/16	175	5,7	3	24 - 199364
15	-	200	5	3	24 - 216138
16	-	230	4,3	3	24 - 195492
18	-	290	3,4	3	24 - 199366
19	-	305	3,3	3	24 - 315375
19,1	3/4	305	3,3	3	24 - 302424
20	-	340	2,9	5	24 - 199368
22	-	410	2,4	5	24 - 290307
22,2	7/8	410	2,4	5	24 - 261939
25	-	530	1,9	10	24 - 199373