



Ramilon 4586

Ramilon pozostáva z extrémne stabilného prírodného vlákna Ramie. Je odolné proti hnilobe a rozkladu. Ramilon má schválenie pre používanie v potravinárskom priemysle (posudok Štátnej materiálovej skúšobne (MPA)).

Použitie: obežné čerpadlá, rafinéry, mlyny, plunžerové čerpadlá, Stevenove rúry. Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 4 MPa; teplota: -30 až 120°C; rýchlosť: 12,5 m/s; plunžerové čerpadlá: tlak: 100 MPa (komorová montáž); teplota: -30 až 120°C; rýchlosť: 2 m/s (komorová montáž); hodnota pH [kyslosť]: 5 až 11.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	.	12	83,3	1	24 - 115932
3,2	1/8	12	83,3	1	24 - 128868
4	.	21	47,6	1	24 - 107608
4,8	3/16	31	32,3	1	24 - 120545
5	.	31	32,3	1	24 - 107609
6	.	47	21,3	1	24 - 107610
6,4	1/4	52	19,2	1	24 - 121704
7,9	5/16	83	12,1	2	24 - 121705
8	.	83	12,1	2	24 - 107612
9,5	3/8	118	8,5	2	24 - 119759
10	.	130	7,7	2	24 - 107613
12	.	187	5,4	3	24 - 107614
12,7	1/2	210	4,8	3	24 - 107615
14	.	245	4,1	3	24 - 107616
14,3	9/16	245	4,1	3	24 - 120314
15	.	280	3,6	3	24 - 107617
15,9	5/8	320	3,1	3	24 - 117916
16	.	320	3,1	3	24 - 107618
18	.	405	2,5	3	24 - 107619
19	.	450	2,2	3	24 - 117489
19,1	3/4	450	2,2	3	24 - 117915
20	.	480	2,1	5	24 - 107620
22	.	580	1,7	5	24 - 107621
22,2	7/8	580	1,7	5	24 - 119937
25	.	750	1,3	10	24 - 113360
25,4	1	750	1,3	10	24 - 119442